

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

MTA KIK Kézirattár – NKA pályázat – 3513/440

ARANY JÁNOS FOTELJÁNAK RESTAURÁLÁSA

2014. szeptember 10.



Kalocsai László
múzeumi tárgyrestaurátor
III-8104/08



Állapotfelmérés:

Magastámlás, henger kartámaszos, dohányszínű textillel telekárpitozott, alulhevederezett fotel. Első lábai esztergáltak, hátsó lábai enyhén kihajlóak, hengeres kivitelűek, politúrozottak és görgőzöttek. A kávét alul körben, a lábakat részben takaró, selyem rojt szalag díszíti, ami a hátsó oldalon részben hiányzik. A kartámasz elején, és a háttámla élein és felső oldalain varrott zsinórdísz, helyenként szakadt, kibomlott, hiányos. A fotel több helyen erősen kopott, szennyezett, a borító textilen szakadások, féslek, foltok, hiányok – a gyakori használat és a korábbi javítások nyomaival. A korpusz szerkezete ép. A tárgyalkotó anyagok előregedettek, a hevederezés esetében a rugónyomás használat nélkül

is erősen terheli a néhol már kishíján leszakadt szögezésű hevedereket. A lábak görgői elhasználódtak, rögzítésük kilazult, az egyik görgő díszített zárógyűrűje levált, a görgő kilazult, részben letört.

Elvégzett beavatkozások:

- Dokumentáció készítése az összes munkafolyamat alatt.
- Anyagvizsgálatok – kárpit és zsinórozás viselkedése tisztító-, és konzerválószerekkel szemben, a lábak fényezésének állapota, görgők korróziója.
- A korpusz állapotának, megtartásának vizsgálata.
- A tárgy lehetőség szerinti teljes portalanítása.
- A kárpit anyagának és a zsinórozás tisztítása.
- A lábak tisztítása, a jobb hátsó lábra festett, és





esztétikailag rendkívül zavaró egykori leltári szám eltávolítása, a fényezés rekonstrukciója.

– A szerkezeti és tömő, díszítőanyagok fertőtlenítése, megelőző kártevővédelme.

– Szükséges szerkezeti megerősítések - a bal első láb enyvezése a korpuszhoz, a már-már leszakadó hevedereket terhelő feszítő igénybevétel kiváltása segédhevederekkel.

– A kárpit hiányainak pótlása, szakszerűtlen javításainak korrekciója, restaurálása. A zsinórdíszítés rekonstrukciója. A lábak és a görgők restaurálása, a görgők hiányzó részeinek, ill. az esztétikailag zavaró elemeinek pótlása-cseréje. A tárgy konzerválása.

Az elvégzett beavatkozások 46 munkaórát vettek igénybe.

Anyagjegyzék:

textil tisztítása: *zsíralkoholszulfát*

fényezett fa: alkohol, *Kromofág (10% metanol, 85% diklór-metán)*

festéknymok: *acetón és butil-acetát változó arányú keveréke*

korpusz szerkezeti megerősítése: *polivinil acetát alapú ragasztó*

megelőző kártevővédelem: *1-etinil 2 metilpent 2 enil 2,2 dimetil - 3-(2- metilprop-1 -enil) ciklopropánkarboxilát, empentrin, Preventol*

görgők tisztítás, konzerválás, ragasztás: *kénsav és foszforsav, paraloid, epoxi (UHU Plus)*

